

P- 3300 / I-3360

MANIPULACIÓN: Asiento de moto sistema PU

	MATERIAL A	MATERIAL B	
	P-3300	I-3360	
Parámetro	Valor	Valor	Unidad
Apariencia a temperatura ambiente	Blanco lechoso	Marrón transparente	-
Punto de fusión	-10°C	20°C	°C
Tiempo de fusión del material sólido	0-1	0-1	horas
Viscosidad a 35 °C	1500	300	mPa·s
Densidad a temperatura de trabajo	1.05	1.2	g/cm³
Proporción de mezcla	100	85-90	V/m
Temperatura de trabajo	45	40	°C
Temperatura del molde		45-55	°C
Tiempo de desmoldeo		250-300	segundo
Rendimiento de la reacción (Tiempo de crema/Tiempo de hilo)		10-12	segundo
Densidad libre		0.03-0.04	g/cm³

RENDIMIENTO MECÁNICO DE LA ESPUMA

Parámetro	Valor	Unidad
Densidad (UNI 10902)	0.04-0.05	g/cm³
Dureza (UNI EN ISO 868)	60-80	Shore C
Alargamiento a la rotura (UNI EN 12803)	85	%
Resistencia a la tracción a la rotura(UNI 12803)	100	MPa
Resistencia al desgarro (UNI EN 12771)	3	N/mm

*Se basa en los resultados de las pruebas de muestras tomadas en placas de 10 mm utilizando métodos de prueba Derkim Polyurethane en nuestros laboratorios..

*Se recomienda almacenar nuestros productos a temperatura ambiente en lugares que no estén expuestos a luz solar directa ni a la lluvia.